

**Покрытие для листового металла****Описание продукта**

УФ белый внешний грунт  
Только для профессионального использования!

**Область применения**

Внешний белый грунт под литографию

**Физические/химические свойства**

Тип смолы: модифицированный полиэстер  
Содержание сухих веществ (по весу):  $62 \pm 2\%$  90 минут при 120 °C  
Время потока (Вязкость):  $160 \pm 20$  секунд летом, вязкость чашки Tu-4/25 °C,  $120 \pm 20$  секунд зимой, вязкость чашки Tu-4/25 °C

**Условия хранения**

Температуры хранения  
Минимальная 5 °C  
Максимальная 35 °C  
Оптимальная 25 °C  
Срок хранения 12 месяцев при 25 °C  
Возможно увеличение вязкости во время хранения!  
(в оригинально запечатанных контейнерах)  
Избегайте хранения контейнеров с покрытием под прямыми солнечными лучами

**Разбавление и очистка**

Использовать разбавитель по предоставленной поставщиком рецептуре

**Условия нанесения**

Тип нанесения: нанесение валом  
Приготовление покрытия: хорошо перемешайте перед использованием в течении 45-60 минут  
Подложка: жель, TFS  
Вес сухой пленки / толщина 13 - 18 г/кв.м  
Температура нанесения 10 - 35 °C

**Условия отверждения**

Тип сушки: циркулирующий горячий воздух  
Время / температура: 10 - 12 минут при 180 -190 °C  
Эти значения могут варьироваться в зависимости от производительности и эффективности печи