

Покрытие для листового металла

Описание продукта

Грунт для ограназоля
Только для профессионального использования!

Область применения

Пищевая упаковка – 2-х составные банки и крышки для консервов – лак для внешнего покрытия

Физические/химические свойства

Технология: на основе растворителей
Тип смолы: эпокси-фенольный
Цвет: золотой
Содержание сухих веществ (по весу): 36 ± 2 % 30 минут при 200 °C
Время потока (Вязкость): 90 ± 20 секунд DIN 4 mm при 20 °C

Условия хранения

Температуры хранения
Минимальная 5 °C
Максимальная 35 °C
Оптимальная 20 °C
Срок хранения 12 месяцев при 25 °C
Возможно увеличение вязкости во время хранения!
(в оригинально запечатанных контейнерах)
Избегайте хранения контейнеров с покрытием под прямыми солнечными лучами

Разбавление и очистка

Использовать разбавитель по предоставленной поставщиком рецептуре

Условия нанесения

Тип нанесения: нанесение валом
Приготовление покрытия: хорошо перемешайте перед использованием в течении 60 минут
Подложка: белая жечь TFS, алюминий
Вес мокрой пленки / толщина $18,06 \pm 1,4$ г/кв.м
Вес сухой пленки / толщина $6,5 \pm 0,5$ г/кв.м
Температура нанесения 10 - 35 °C
Вязкость при нанесении 90 ± 20 секунды DIN 4 mm при 20 °C

Условия отверждения

Тип сушки: циркулирующий горячий воздух
Время / температура: 10 минут при 180-185 °C PMT
Эти значения могу варьироваться в зависимости от производительности и эффективности печи