

**Покрытие для листового металла****Описание продукта**

Лак  
Только для профессионального использования!

**Область применения**

Пищевая упаковка – 3-х составные банки и крышки для консервов – лак для внешнего и внутреннего покрытия

**Физические/химические свойства**

Технология: на основе растворителей  
Тип смолы: эпокси-фенольный  
Цвет: свето-золотой  
Содержание сухих веществ (по весу):  $36 \pm 2\%$  15 минут при 200 °C  
Время потока (Вязкость):  $90 \pm 20$  секунд DIN 4 mm при 20 °C

**Условия хранения**

Температуры хранения  
Минимальная 5 °C  
Максимальная 35 °C  
Оптимальная 20 °C  
Срок хранения 12 месяцев при 25 °C  
Возможно увеличение вязкости во хранения!  
(в оригинально запечатанных контейнерах)  
Избегайте хранения контейнеров с покрытием под прямыми солнечными лучами

**Разбавление и очистка**

Использовать разбавитель по предоставленной поставщиком рецептуре

**Условия нанесения**

Тип нанесения: нанесение валом  
Приготовление покрытия: хорошо перемешайте перед использованием в течении 40-60 минут  
Подложка: белая жечь ETP, TFS  
Вес мокрой пленки / толщина  $16,65 \pm 1,4$  г/кв.м  
Вес сухой пленки / толщина  $6,0 \pm 0,5$  г/кв.м  
Температура нанесения 10 - 35 °C  
Вязкость при нанесении  $90 \pm 20$  секунды DIN 4 mm при 20 °C

**Условия отверждения**

Тип сушки: циркулирующий горячий воздух  
Время / температура: 10 минут при 200-205 °C PMT  
Эти значения могут варьироваться в зависимости от производительности и эффективности печи