

Покрытие для листового металла

Описание продукта

Лак, пигментированный AL
Только для профессионального использования!

Область применения

Пищевая упаковка – 3-х составные банки и крышки для консервов - пигментированный внутренний лак

Физические/химические свойства

Технология: на основе растворителей
Тип смолы: эпокси-фенольный
Цвет: серый (алюминиевый)
Содержание сухих веществ (по весу): 37 ± 2 % 15 минут при 200 °C
Время потока (Вязкость): 90 ± 20 секунд DIN 4 mm при 20 °C

Условия хранения

Температуры хранения
Минимальная 5 °C
Максимальная 35 °C
Оптимальная 20 °C
Срок хранения 12 месяцев при 25 °C
Возможно увеличение вязкости во хранения!
(в оригинально запечатанных контейнерах)
Избегайте хранения контейнеров с покрытием под прямыми солнечными лучами

Разбавление и очистка

Использовать разбавитель по предоставленной поставщиком рецептуре

Условия нанесения

Тип нанесения: нанесение валом
Приготовление покрытия: хорошо перемешайте перед использованием в течении 40-60 минут
Подложка: белая жесьть ETP, TFS
Вес мокрой пленки / толщина $20,8 \pm 1,4$ г/кв.м
Вес сухой пленки / толщина $7,5 \pm 0,5$ г/кв.м
Температура нанесения 10 - 35 °C
Вязкость при нанесении 90 ± 20 секунды DIN 4 mm при 20 °C

Условия отверждения

Тип сушки: циркулирующий горячий воздух
Время / температура: 10 минут при 200-205 °C PMT
Эти значения могут варьироваться в зависимости от производительности и эффективности печи