

Покрытие для листового металла

Описание продукта

Лак
Только для профессионального использования!

Область применения

Внутренний лак для вододисперсионных красок, латексных красок

Физические/химические свойства

Технология: на основе растворителей
Тип смолы: модифицированный эпокси-амино
Цвет: интенсивно золотой
Содержание сухих веществ (по весу): $38 \pm 2\%$ 30 минут при 200 °C
Время потока (Вязкость): 90 ± 20 секунд

Условия хранения

Температуры хранения
Минимальная 5 °C
Максимальная 35 °C
Оптимальная 20 °C
Срок хранения 12 месяцев при 25 °C
Возможно увеличение вязкости во время хранения!
(в оригинально запечатанных контейнерах)
Избегайте хранения контейнеров с покрытием под прямыми солнечными лучами

Разбавление и очистка

Использовать разбавитель по предоставленной поставщиком рецептуре

Условия нанесения

Тип нанесения: нанесение валом, твердость по Шору 30-60 ед.
Приготовление покрытия: хорошо перемешайте перед использованием в течении 60 минут
Подложка: белая жесть ETP, TFS
Вес сухой пленки /однослойное покрытие толщина 7.0 – 9.0 г/кв.м.
Вес сухой пленки /двухслойное покрытие толщина 5,5-6,6 г/кв.м на каждом прогоне

Условия отверждения

Тип сушки: циркулирующий горячий воздух
Время / температура: первый слой эмали сушат при 180-185 °C в течении 10 минут
Второй слой эмали сушат в течении 10 минут при температуре 200-205 °C
Эти значения могут варьироваться в зависимости от производительности и эффективности печи