

Покрытие для листового металла

Описание продукта	Органозол Только для профессионального использования!
Область применения	Пищевая упаковка – 3-х составные и 2-х составные банки, легковскрываемые крышки типа «Easy open»
Физические/химические свойства	Технология: на основе растворителей Цвет: золотой Содержание сухих веществ (по весу): 42,5 ± 2 % 30 минут при 200 °С Время потока (Вязкость): 140 ± 20 секунд DIN 4 mm при 20 °С
Условия хранения	Температуры хранения Минимальная 10 °С Максимальная 35 °С Оптимальная 20 °С Срок хранения 12 месяцев при 20 °С Возможно увеличение вязкости из-за условий хранения! (в оригинально запечатанных контейнерах) Избегайте хранения контейнеров с покрытием под прямыми солнечными лучами
Разбавление и очистка	Использовать разбавитель по предоставленной поставщиком рецептуре
Условия нанесения	Тип нанесения: нанесение валом Приготовление покрытия: хорошо перемешайте перед использованием в течении 40-60 минут Подложка: белая жесьь ETP,TFS Вес мокрой пленки / толщина 18-23 ± 1,2 г/кв.м Вес сухой пленки / толщина 8-10 ± 0,5 г/кв.м Перед использованием необходимо нанести DC 204-01NW Температура нанесения 10 - 35 °С Вязкость при нанесении 140 ± 20 секунды DIN 4 mm при 20 °С
Условия отверждения	Тип сушки: циркулирующий горячий воздух Время / температура: 10 минут при 205-208 °С PMT Эти значения могут варьироваться в зависимости от производительности и эффективности печи