

Покрытие для листового металла

Описание продукта

Лак, пигментированный AL
Только для профессионального использования!

Область применения

Пищевая упаковка – 3-х и 2-х составные банки и крышки для консервов - внутренний лак

Физические/химические свойства

Технология: на основе растворителей
Тип смолы: эпоксидная смола
Цвет: серый
Содержание сухих веществ (по весу): 34-36 % 30 минут при 200 °C
Вязкость: 90 ± 10 секунд

Условия хранения

Температуры хранения
Минимальная 5 °C
Максимальная 35 °C
Оптимальная 25 °C
Срок хранения 12 месяцев при 25 °C
Возможно увеличение вязкости во время хранения!
(в оригинально запечатанных контейнерах)
Избегайте хранения контейнеров с покрытием под прямыми солнечными лучами

Разбавление и очистка

Использовать разбавитель по предоставленной поставщиком рецептуре

Условия нанесения

Тип нанесения: нанесение валом
Приготовление покрытия: хорошо перемешайте перед использованием в течении 40 минут
Подложка: жель, TFS
Вес мокрой пленки / толщина 20 ± 1,4 г/кв.м
Вес сухой пленки / толщина 7 ± 0,5 г/кв.м
Температура нанесения 10 - 35 °C

Условия отверждения

Тип сушки: циркулирующий горячий воздух
Время / Температура: 10 минут при 200-205 °C
Эти значения могут варьироваться в зависимости от производительности и эффективности печи